

FORCE 8

- ✓ Matrice dure
Pour bateaux restant à flot toute l'année, plaisance, bateaux lents <25
- ✓ nœuds, convient également aux bateaux sortant souvent à vitesse rapide
- ✓ Tous types de coques sauf en aluminium
- ✓ Zones de moyennes à fortes salissures

DESCRIPTIF

Nom	FORCE 8
Dénomination	Peinture antifouling
Phase	<input checked="" type="checkbox"/> SOLVANT <input type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> EXTERIEUR <input type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Bois, polyester, acier
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Bleu roi, Bleu Marine, Vert lagon, Rouge, Noir, Gris
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN
Conditionnements	0,75, 2,5 et 10L
Hygiène et sécurité	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NF T.36.005 - Famille I - Classe 7b1
Directive Européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum : g/l de COV.
COV en air intérieur (28j)	NC
Densité à 20°C	1.54 +/- 0.05
Viscosité à 20°C	2 poise +/- 0,5
Extrait sec en poids	73 +/- 1%
Extrait sec en volume	47 +/- 1%
Brillant spéculaire (à 60°)	8%
Liant	Acrylique, colophane
Solvant	Aromatique
Conservation	A conserver 36 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	2 couches	
Rendement	+/- 10m ² /L	
Séchage 23°C	Hors poussière	15 minutes
	Sec au toucher	45 minutes
	Recouvrable	Entre 3 et 4 heures
Dilution	Prêt à l'emploi	
Nettoyage du matériel	DILUANT T23	

CONSEILS D'APPLICATION

Bien agiter le produit avant emploi.

FORCE 8 s'applique à la brosse et au rouleau en deux couches. Ne pas appliquer par temps de pluie.

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

Neuvage:

Application sur des surfaces préalablement préparées avec nos primaires et enduits.

Se reporter à nos fiches de préconisations pour supports polyester, acier et bois.

Entretien:

FORCE 8 s'applique sur la plupart des antifouling actuellement sur le marché.

Procéder à un nettoyage sérieux de la coque (tampons de carénage, machine haute pression) en ayant bien soin que celle-ci ne soit pas grasse.

A renouveler une fois par an.

Mise à l'eau:

Minimum: 3 heures - 4 heures / Maximum: Plusieurs semaines.

RAPPEL: FORCE 8 contient des oxydes cuivreux et ne s'applique donc pas sur les supports en ALUMINIUM ou en alliages légers.

AUTRE

Conservation: 24 mois dans son emballage d'origine fermé.

Point éclair: >23°C

Durée d'utilisation en mer : 7 mois

Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.